



SCHEDA TECNICA

| | |
|-----------------------|---|
| Codice/cod. | CER074/CER075/CER157 |
| Prodotto: | Astuccio cerotti |
| Contenuto confezione: | vedi tabella |
| Marchatura CE: | Conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017. |



CER157 – 20 cerotti assortiti
 5 cerotti misura 70 x 20 mm
 5 cerotti misura 40 x 10 mm
 10 cerotti misura 60 x 20 mm

CER075 – 10 cerotti assortiti
 5 cerotti misura 70 x 20 mm
 5 cerotti misura 60 x 20 mm

CER074 – 20 cerotti misura unica
 20 cerotti misura 70 x 20 mm

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Astuccio | Cartoncino |
| Supporto | Polietilene |
| Adesivo Cerotto | Gomma E Resine |
| Garza Antiaderente | Polietilene ad alta densità |
| Protezione Adesivo | Carta siliconata |



SCHEDA TECNICA

Rev.1

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

Cerotti in PE-EVA Color Pelle con Garza antiaderente

Differenti forme e misure

Materiale base

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------|------------------|---|------------|
| Materiale | - | PE-EVA Color Pelle | - |
| Composizione | - | Estruso antistatico asimmetrico di PE-EVA | - |
| Grammatura | g/m ² | 60 | ± 10% |
| Spessore | µm | 70 | ± 10% |
| Colore | - | Color Pelle | - |
| Carico di rottura longitudinale | N/cm | ≥ 6 | - |
| Allungamento alla rottura | % | ≥ 300 | - |

Adesivo

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|---|------------|
| Tipologia | - | Hot Melt acrilico a reticolazione ai raggi UV | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 35 | - |
| Adesività | N/cm | ≥ 3 | - |

Garza

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Tipo | - | Antiaderente | - |
| Composizione 1° strato (antiaderente) | - | LPDE trasparente perforato | - |
| Composizione 2° strato (assorbente) | - | Polpa di cellulosa e leganti | - |
| Spessore | mm | 1,0 | ± 10% |
| Grammatura | g/m ² | 98 | ± 10% |
| Assorbenza | g/m ² | ≥ 600 | - |

Siliconata

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|----------------|------------|
| Tipo | - | Monosiliconata | - |
| Grammatura | g/m ² | ≥ 50 | - |

Incarto primario "saldante a freddo"

| Dati | Unità | Valori | Tolleranza |
|------------|------------------|----------------------|------------|
| Lato 1 | - | Carta Bianca | - |
| Grammatura | g/m ² | 35 (+ 2 di saldante) | ± 10% |
| Lato 2 | - | Carta Bianca | - |
| Grammatura | g/m ² | 35 (+ 2 di saldante) | ± 10% |